

LISAMIL EXTRA-FINO – 180509**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

Massa de barramento aquosa, formulada à base de resinas especiais e cargas seleccionadas.

SEGMENTO DE MERCADO

Massa de base aquosa para construção civil.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Nivelamento das superfícies para acabamentos macios.	Interior	Adequado
	Exterior	Não adequado

PROPRIEDADES

- ✓ Fácil aplicação
- ✓ Aspecto muito suave após lixagem
- ✓ Disfarça imperfeições da superfície ou pintura velha.
- ✓ Lixagem fácil

SUBSTRATOS

- Madeira
- Gesso projectado e cartonado
- Pinturas velhas com aderência ao substrato.

EMBALAGENS DE FORNECIMENTO

Embalagens de 25 Kg.

ESTABILIDADE / VALIDADE

1 ano, em embalagens de origem, ao abrigo do frio e calor intensos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

NÚMERO DE COMPONENTES	1 componente
COR	Amarelado
ACABAMENTO	Extra-Liso, após lixagem
MASSA VOLÚMICA (20°C)	1,52±0,08
TEOR DE SÓLIDOS EM VOLUME	Ca. 58%
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não inflamável
SECAGEM (20°C, 60% H.R.)	Superficial: 4 a 8 horas Lixagem e repintura: 24 horas Dependendo da temperatura, absorção do suporte e das condições ambientais, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
RENDIMENTO PRÁTICO	1-2 Kg/m ² variável com a porosidade, planimetria do suporte, perdas e com as condições de aplicação.

LISAMIL EXTRA-FINO – 180509**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE****Superfícies novas:**

- A superfície deve estar seca e isenta de poeiras e areias soltas.

Superfícies velhas:

- Em caso de contaminação da parede com algas ou musgos, desinfetar previamente com SOLUÇÃO ANTI-FUNGOS.

- No caso de superfícies anteriormente pintadas, deve ser retirada a tinta velha não aderente.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Esta preparação não está classificada como perigosa para a saúde pela directiva 1999/45/CE.

Reciclar ou eliminar de acordo com a legislação em vigor, de preferência por um colector ou por uma empresa especializada.

Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, nem proceder à sua eliminação no ambiente.

Manter afastado do alcance das crianças.

Para mais informações, recomenda-se a consulta da Ficha de Dados de Segurança do produto.

DADOS PARA APLICAÇÃO

CONDIÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO	Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de orvalho. Não aplicar em superfícies demasiado quentes.
FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO	Palustra e espátula
DILUIÇÃO	Pronto a aplicar.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Tintas MARILINA, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

REVISÃO

JANEIRO 2011

MODO DE APLICAÇÃO

- Aplicar 1 camada de **LISAMIL EXTRA-FINO**, com 2mm no máximo.
- Lixagem com lixa de grão fino (180 ou 220) após 24 horas de secagem, no mínimo.
- Aplicação do esquema de pintura desejado.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

A limpeza das ferramentas deve ser efectuada imediatamente após a aplicação, com água.