

ESMALTE BC 2FLOOR 30-900

DESCRIÇÃO	Esmalte à base de resinas de borracha clorada, com solventes e pigmentos devidamente selecionados.	
UTILIZAÇÃO	Pintura monocomponente para pavimentos interiores e exteriores de betão, adequada para superfícies onde se pretenda um acabamento de fácil aplicação, com moderada resistência mecânica, preferencialmente pedonal.	
PROPRIEDADES	Resistência mecânica a tráfego moderado (preferencialmente pedonal) Acabamento liso e acetinado Fácil aplicação	
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Acetinado
	Cor	Diversas Afinável no Sistema MarilinaMIX Industrial ⁽¹⁾
	Nº de componentes	1 componente
	Sólidos em volume	Aprox. 40%
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Limite da UE para este produto (cat. A/i): 500 g/l Contém no máximo 500 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Para repintura: 24h Para tráfego: 2 dias Dependendo da temperatura do ar e do suporte, da humidade relativa no ar, da espessura aplicada e das condições de ventilação, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
	Rendimento prático	0,1 L/m ² /demão
	Ponto de Inflamação	< 23°C
	Forma de fornecimento	1L, 5L e 20L
	Estabilidade em armazém	1 ano em embalagens de origem, devidamente fechadas, ao abrigo da humidade, e da luz solar, a temperaturas entre 10 e 35°C.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	<p>A superfície não pode apresentar contaminantes, tais como leitadas de cimento, óleos e outras gorduras, tratamentos de superfície, etc.</p> <p>A superfície de betão deve ter um tempo de cura mínimo de 28 dias, resistência à tração mínima de 1.5 N/mm² e resistência à compressão mínima de 25 N/mm².</p> <p>A superfície de betão a pintar não pode estar "vidrada". A rugosidade e porosidade homogéneas devem ser obtidas por meios mecânicos, tais como fresagem com discos de diamante e/ou granalhagem. Esta prática é particularmente importante quando se pretende revestir pavimentos novos, afagados a helicóptero, com endurecedores de superfície e também em pavimentos pintados, para remoção total de camadas de tintas velhas.</p> <p>A superfície a pintar não deverá estar sujeita a humidade capilar ascendente. A humidade da superfície não deverá exceder os 4% no momento da aplicação (método TRAMEX) ou o valor máximo de 180 no equipamento PROTIMETER SURVEY MASTER.</p>	

ESMALTE BC 2FLOOR 30-900

MODO DE APLICAÇÃO	Aplicar duas demãos de ESMALTE BC 2FLOOR 30-900, com diluição de 10% de DILUENTE BORRACHA CLORADA, com 24 horas de intervalo entre si.	
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Método de aplicação	Trincha, rolo
	Nº de demãos	2-3
	Diluição	10% DILUENTE BORRACHA CLORADA
	Condições ambientais	Temperatura ambiente superior a 10°C e inferior a 35°C Humidade relativa < 75% Temperatura do suporte 3°C acima do ponto de orvalho
Limpeza das ferramentas	A limpeza das ferramentas deve ser efetuada imediatamente após a aplicação, com Diluente Celuloso K 214 ou Diluente Celuloso ACT.	
SEGURANÇA E AMBIENTE	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.	
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	A Tintas Marilina, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.	
NOTA IMPORTANTE	A Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.	
(1)	Para saber disponibilidade de cores, consultar o Departamento Técnico.	
REVISÃO	JUNHO 2022	