

ESMALTE CERAMIX

CÓD. 1135

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Esmalte formulado à base de resinas alquídicas especiais, cargas e pigmentos. Excelente aderência, resistência mecânica e secagem rápida.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Indicado para pintura de peças decorativas, religiosas, etc.

- Interior: Adequado
- Exterior: Não aplicável

SUPORTES

Cerâmica, PVC, Polietileno, Polipropileno.

CARACTERÍSTICAS

Número de componentes:	1
Endurecedores possíveis:	Não aplicável
Cor:	Branco e outras (contactar departamento técnico)
Acabamento:	Acetinado / Mate
Massa volúmica (20°C):	1,30 ± 0,05 kg/L (Branco Acetinado)
Sólidos em volume (teórico):	50 ± 3 % (Branco Acetinado)
Teor de COV:	Base: 445 g/L (Branco Acetinado) Endurecedor: Não aplicável Mistura: Não aplicável
Ponto de inflamação:	>21°C
Espessura por demão:	Húmida: 100 µm Seca: 50 µm
Rendimento teórico:	10 m ² /L de mistura por demão. Variável com as condições de aplicação e com a rugosidade do suporte, para a espessura recomendada
Secagens:	Secagem por evaporação do solvente e oxidação

Temperatura ambiente	Ao Toque	Completa
10 °C	-----	----
20°C	1 hora	24 horas
30°C	-----	-----

Intervalos de repintura: 24 horas

ESMALTE CERAMIX

CÓD. 1135

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies a pintar devem estar secas, isentas de poeiras, gorduras, ferrugem, óxidos, tintas antigas mal aderentes ou outros contaminantes.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

A aplicação deve ocorrer logo após a preparação da superfície. Homogeneizar muito bem antes de utilizar, evitando incorporar bolhas de ar.

Condições ambientais na aplicação:

Temperatura do suporte – 5°C acima do ponto de orvalho

Temperatura ambiente – 5 a 30°C

Humidade relativa - <80%

DADOS PARA APLICAÇÃO

Proporção de mistura:

Não aplicável

Diluyente:

Diluyente sintético industrial

Diluyente de limpeza:

Diluyente usado na diluição do produto ou Diluyente Celuloso

Tempo de vida útil da mistura:

Não aplicável

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Pistola convencional

Bico: 0,06" (1.5 mm)

Pressão de trabalho: 3 – 3,5 bar

Diluição: 5 – 10 % em peso

Trincha, Pincel

Diluição: 5 – 10 % em peso

HOMOLOGAÇÕES E CERTIFICAÇÕES

Não disponível

ESMALTE CERAMIX

CÓD. 1135

FORMA DE FORNECIMENTO**Embalagem:**

1 litro	5 litros	20 litros
---------	----------	-----------

Prazo de validade:

2 anos

Em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, armazenadas em local seco e fresco.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Usar sempre equipamento de protecção adequado. Não derramar o excedente na via pública. Manter fora do alcance das crianças. Conservar a embalagem bem fechada em local apropriado, sem temperaturas demasiado elevadas. Ter sempre em conta a legislação em vigor. Confirmar os dados da Ficha Técnica e da Ficha de Dados de Segurança do produto.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Fábrica de Tintas Marilina, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e na Ficha de Dados de Segurança

NOTA IMPORTANTE

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fabrica Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as actuais técnicas de aplicação.

DATA DE REVISÃO

Dezembro 2021