

# FUNDO AQUA MOBILIÁRIO

CÓD. 320004

**UTILIZAÇÃO**

Fundo de base aquosa, composto por dispersões uretano e de base acrílica auto reticuláveis e aditivos em proporções devidamente equilibradas.

Produto recomendado para mobiliário de interior, com bom isolamento do poro da madeira, isento de cheiro, boa transparência e secagem rápida.

**COMPONENTES**

1 componente

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

<b>Cor</b>	Esbranquiçado
<b>Massa Volúmica (20°)</b>	1,04±0,02 Kg/L
<b>Aspecto/Brilho da película seca</b>	Transparente, semi-brilho
<b>Viscosidade (Ford4, 20°C)</b>	50±5"
<b>Teor de Sólidos</b>	ca. 37%
<b>COV</b>	Contém no máximo 130 g/L <b>Valor limite da UE para este produto</b> <b>(cat. A/e): 150g/L (2007); 130g/L (2010).</b>
<b>Ponto de Inflamação</b>	Não inflamável

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE**

Deve estar seca, isenta de gorduras, poeiras e contaminantes.  
Quando da aplicação sobre Velatura, esta deve estar bem seca e se possível isenta de pelo superficial.

**CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO**

<b>Método de Aplicação</b>	Pistola convencional, pistola airless, pistola airmix.
<b>Diluição Recomendada</b>	Água: 0 – 5%
<b>Secagem (20°C, 60% H.R.)</b>	Superficial: ca. 45-60 minutos Seco ao Tacto: ca. 1h – 1h20min Repintura com lixagem: 3-4 horas
<b>Tempo para Lixagem</b>	Mínimo: 3 horas
<b>Espessura por Demão</b>	<u>Pistola Convencional</u> Quantidade (Húmido) 1ª demão (g/m <sup>2</sup> ): 120 - 140 2ª demão (g/m <sup>2</sup> ): 120 - 140 Água: 0 – 5% <u>Pistola Airless</u> Quantidade (Húmido) 1ª demão (g/m <sup>2</sup> ): 120 - 140 2ª demão (g/m <sup>2</sup> ): 120 - 140 Água: 0 – 5% <u>Pistola Airmix</u> Quantidade (Húmido) 1ª demão (g/m <sup>2</sup> ): 120 - 140 2ª demão (g/m <sup>2</sup> ): 120 - 140 Água: 0 – 5%

## FUNDO AQUA MOBILIÁRIO

CÓD. 320004

<b>Rendimento Teórico</b>	10 - 12 m <sup>2</sup> / L por demão
<b>Diluyente de Limpeza</b>	Água
<b>Condições durante a Aplicação</b>	Temperatura ambiente: 12 -23°C Humidade relativa: Inferior a 70 %

### ESQUEMA DE APLICAÇÃO

Para acabamento de poro aberto:

- Aplicar uma demão de Fundo Água Mobiliário, secagem e lixagem da madeira ao fim de 3 horas no sentido do veio da madeira. Utilizar lixa de grão 280 a 320.
- Acabamento com Verniz Aqua no brilho pretendido

Para acabamento de poro fechado:

- Aplicar 2 demãos de Fundo Água Mobiliário, proceder á lixagem da 1ª demão ao fim de 3 horas de secagem. Utilizar lixa de grão 280 a 320.
- Lixagem da 2ª demão ao fim de 6 horas de secagem, no sentido do veio da madeira. Utilizar lixa de grão 280 a 320.
- Acabamento com Verniz Aqua no brilho pretendido

### ESTABILIDADE EM ARMAZEM

Fundo Aqua Mobiliário: **1 ano**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.

### FORMA DE FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5 e 25 litros.

### SEGURANÇA E AMBIENTE

Fundo Aqua Mobiliário não provoca irritação cutânea ou outras. Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção. A limpeza da pele e do material de aplicação deve ser feita antes de secar, com água limpa em quantidade abundante.

Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. **Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.**

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

A Tintas Marilina, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

Revisão realizada a Janeiro 2022