

GESSO ESTUQUE FINO - 650213
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto composto por gesso, cargas minerais, de cor branca.

SEGMENTO DE MERCADO

Massa em pó para construção civil.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

<p>Gesso de aplicação manual para interiores de presa rápida, indicado para o acabamento de paredes e tectos, habitualmente revestidos com massas à base de gesso, remates, reparações e fissuras.</p>	Interior	Adequado
	Exterior	Não adequado

PROPRIEDADES

- ✓ Fácil aplicação
- ✓ Bom poder de enchimento
- ✓ Boa brancura
- ✓ Resistente ao fogo

SUBSTRATOS

- Rebocos de cimento e massas à base de gesso
- Rebocos de cimento/cal

EMBALAGENS DE FORNECIMENTO

Embalagens de 1 Kg.

ESTABILIDADE

Manter o produto em embalagens de origem, em local seco e ventilado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

NÚMERO DE COMPONENTES	1 componente
COR	Branco
ACABAMENTO	Liso e macio após lixagem
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não inflamável
SECAGEM (20°C, 60% H.R.)	<p>Trabalhabilidade: 20 minutos Lixagem: 24 horas</p> <p>Dependendo da temperatura, absorção do suporte e das condições ambientais, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.</p>
RENDIMENTO PRÁTICO	1.5 Kg/m ² /mm, variável com a porosidade, planimetria do suporte, perdas e com as condições de aplicação.

GESSO ESTUQUE FINO - 650213

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O suporte deve de estar seco, isento de produtos pulverulentos, sais e gorduras.

Sobre outros produtos com base em gesso, recomenda-se a sua aplicação logo após o tempo recomendado para o endurecimento destes.

Sobre rebocos com base em cimento e cal/cimento, recomenda-se que os suportes estejam completamente endurecidos e secos na altura de aplicação da massa de acabamento, sendo recomendável o seu humedecimento prévio, com água limpa para melhor aderência entre as duas camadas.

DADOS PARA APLICAÇÃO

CONDIÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO	Aplicar entre os 5°C e os 30°C
FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO	Liçosa, espátula
AMASSADURA	50-65% de água sobre o peso do gesso.

MODO DE APLICAÇÃO

Deitar o produto lentamente até cobrir a água por completo (saturação entre 50-65% de água).

Deixar repousar 3 a 5 minutos e continuar a amassar com a ajuda de um misturador elétrico lento até obter uma massa homogénea, de aspeto denso e sem grumos.

Aplicar com uma talocha metálica (liçosa), em varias demãos (1 a 3 camadas), em função do nível de acabamento desejado.

Notas:

Ter em conta que para uma correta aderência, a camada de acabamento tem que ser realizada antes que a primeira tenha endurecido completamente.

Não juntar outros materiais ou aditivos que poderão comprometer o bom desempenho do produto.

Limpar as ferramentas de trabalho antes de cada aplicação.

Utilizar água limpa com uma temperatura entre 5 e 30°C.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

A limpeza das ferramentas deve ser efectuada imediatamente após a aplicação, com água.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele. Pode causar sensibilização em contacto com a pele. Pode provocar secura de pele ou fissuras, por exposição repetida.

Manter fora do alcance das crianças.

Não respirar as poeiras.

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. Usar luvas e equipamento protector para os olhos / face adequados.

Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou rótulo.

Para mais informações, recomenda-se a consulta da Ficha de Dados de Segurança do produto.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A TINTAS MARILINA, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

MARCAÇÃO CE

EN 13279-1:2008
 GESSO ESTUQUE FINO
 Gesso aglomerante para uso direto



Fabricante: NIF - A-28646735
Distribuidor: Tintas MARILINA, S.A.
 Zona Industrial da Maia / Sector VII - Apartado 1423
 4471-909 Maia - Portugal

Reacção ao fogo EN 13501-1	Classe A1
Isolamento Acústico a sons aéreos	NPD
Resistência térmica	NPD

Os dados técnicos apresentados estão de acordo com a Declaração de Desempenho do Produto. A data de produção, o tempo de vida útil, as condições de armazenamento, de aplicação e de segurança são mencionados na Embalagem e/ou na Ficha Técnica e/ou na Ficha de Segurança do produto.

REVISÃO

MAIO 2014

Mod. DQ-38 (Rev.4)

2/2

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as actuais técnicas de aplicação.

Tintas Marilina S.A, desde 1930

Zona Ind. Maia I / Apt. 1423 / 4471-909 Maia

Tel. 22 485 30 80

Fax 22 489 33 58

E-mail geral@marilina.pt

www.marilina.pt