

## IMPRADECK AQUOSO - 300003

### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto formulado à base de óleos especiais em emulsão aquosa, repelentes de água, agentes protectores de película, pigmentos transparentes e aditivos para melhor protecção contra os raios UV e contra a água.

### SEGMENTO DE MERCADO

Verniz de impregnação para construção civil.

### UTILIZAÇÃO PREVISTA

Indicado para proteger e embelezar elementos de madeira com exposição contínua no exterior, nomeadamente deck's.

É um produto de manutenção regular.

**Interior**

Não adequado

**Exterior**

Adequado

### PROPRIEDADES

- ✓ Excelente poder de impregnação
- ✓ Boas propriedades fungicidas.
- ✓ Garante protecção da madeira, nomeadamente em deck's.
- ✓ Permite a transpiração da madeira.
- ✓ Fácil manutenção.

### SUBSTRATOS

- Madeiras

### EMBALAGENS DE FORNECIMENTO

1 e 5 litros

### ESTABILIDADE / VALIDADE

1 ano em embalagens de origem, ao abrigo do frio e calor intensos.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<b>NÚMERO DE COMPONENTES</b>	1 componente
<b>COR</b>	Castanho e outras a definir
<b>ACABAMENTO</b>	Aspecto molhado, sem película
<b>MASSA VOLUMICA (20°C)</b>	1.01±0,05
<b>TEOR DE SÓLIDOS</b>	Ca. 13%, em volume
<b>COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV)</b>	Limite da EU para este produto (cat. A/f): 130 g/l (2010) Contém no máximo 1 g/l.  Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efectuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador.
<b>PONTO DE INFLAMAÇÃO</b>	Não inflamável
<b>SECAGEM (20°C, 60% H.R.)</b>	Entre camadas: 12 a 24 horas Final: 24 a 48 horas  Este tempo poderá ser alargado caso as condições atmosféricas não sejam as mais adequadas.
<b>RENDIMENTO PRÁTICO</b>	6-12 m <sup>2</sup> /litro, <b>altamente variável</b> com a porosidade do suporte e com as condições de aplicação.

## IMPRADECK AQUOSO - 300003

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

#### Madeira nova

- Lixar a madeira com lixa de grão médio (nº 120 ou 150), no sentido das fibras para retirar as imperfeições de maior dimensão; Bolear as arestas vivas.
- Limpar as poeiras da lixagem com um espanador ou aspirador.

#### Madeira previamente envernizada

- Remover o verniz velho não aderente com lixa, raspador, escova de latão ou esfregão de palha-de-aço. Bolear as arestas.
- Limpar as poeiras da lixagem com um espanador ou aspirador.

### LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

A limpeza das ferramentas deve ser efectuada imediatamente após a aplicação, com água e detergente.

### SEGURANÇA E AMBIENTE

Reciclar ou eliminar de acordo com a legislação em vigor, de preferência por um colector ou por uma empresa especializada.

Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, nem proceder à sua eliminação no ambiente.

Manter afastado do alcance das crianças.

Para mais informações, recomenda-se a consulta da Ficha de Dados de Segurança do produto.

### DADOS PARA APLICAÇÃO

<b>CONDIÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO</b>	Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de orvalho.
<b>FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO</b>	Trincha, rolo ou pincel de caiar
<b>DILUIÇÃO</b>	Pronto a aplicar.
<b>INTERVALO ENTRE DEMÃOS</b>	12 a 24 horas. Avaliar se o produto se encontra seco ao tato antes de o pisar para evitar a acumulação de sujidade.

### LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A TINTAS MARILINA, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

### REVISÃO

MAIO 2015

### MODO DE APLICAÇÃO

- Aplicar directamente à superfície, 2 a 3 demãos de IMPRADECK AQUOSO até à saturação da madeira. Evitar acumulação excessiva de produto. Retirar o excesso com um pano, após 5 a 10 minutos após o seu espalhamento.
- Guardar 24 a 48 horas para transitar sobre o piso.
- Deve ser efectuada aplicação de manutenção, assim que se verificar a degradação do revestimento.