

TINTA AC 2FLOOR 10-920

DESCRIÇÃO	Tinta de elevada qualidade, baseada numa dispersão aquosa 100% acrílica, pigmentos e cargas selecionadas.	
UTILIZAÇÃO	Pintura monocomponente para pavimentos desportivos em betão e alcatrão, nomeadamente, courts de ténis e similares, em interiores e exteriores.	
PROPRIEDADES	Fácil aplicação Boa resistência ao desgaste Resistente ao envelhecimento natural Boa retenção de cor Boa opacidade Secagem rápida	
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Mate
	Cor	Vermelho e verde. Outras sob consulta. Afinável no Sistema MarilinaMIX ⁽¹⁾
	Nº de componentes	1 componente
	Sólidos em volume	Aprox. 40%
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Limite da UE para este produto (cat. A/i): 140 g/l Contém no máximo 140 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Para repintura: 3-5h Para tráfego pedonal: 24h Para uso intensivo: 5 dias Dependendo da temperatura do ar e do suporte, da humidade relativa no ar, da espessura aplicada e das condições de ventilação, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
	Rendimento prático	Pisos lisos: 0,1 L/m ² /demão Pisos rugosos tipo gravilha: 0,5 - 1 L/m ² Os valores apresentados são altamente variáveis com a porosidade do suporte e com as condições de aplicação. Aconselha-se desta forma, a realização de um ensaio prévio à aplicação para determinar a quantidade real de tinta necessária.
	Ponto de Inflamação	Não inflamável
	Forma de fornecimento	5L e 15L
	Estabilidade em armazém	2 anos em embalagens de origem, devidamente fechadas, ao abrigo da humidade, e da luz solar, a temperaturas entre 10 e 35°C.

TINTA AC 2FLOOR 10-920

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	A superfície não pode apresentar contaminantes, tais como leitadas de cimento, óleos e outras gorduras, tratamentos de superfície, etc. A superfície de betão a pintar não pode estar “vidrada”. A rugosidade e porosidade homogéneas devem ser obtidas por meios mecânicos, tais como fresagem com discos de diamante e/ou granalhagem. Esta prática é particularmente importante quando se pretende revestir pavimentos novos, afagados a helicóptero, com endurecedores de superfície e também em pavimentos pintados, para remoção total de camadas de tintas velhas. Aplicar uma demão de PRIMÁRIO LAMURITE PL. Deixar secar 6 horas, no mínimo.	
MODO DE APLICAÇÃO	Aplicar duas a três demãos de TINTA AC 2FLOOR 10-920. As marcações de linhas brancas em pavimentos desportivos podem ser realizadas com tinta ACRÍLICA PURA 9G.	
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Método de aplicação	Trincha, rolo ou pistola <i>airless</i>
	Nº de demãos	2-3
	Diluição	Até 10%, com água
	Condições ambientais	Temperatura ambiente superior a 10°C e inferior a 35°C Humidade relativa < 80% Temperatura do suporte 3°C acima do ponto de orvalho
	Limpeza das ferramentas	A limpeza das ferramentas deve ser efetuada imediatamente após a aplicação, com Diluente Celuloso K 214 ou Diluente Celuloso ACT.
SEGURANÇA E AMBIENTE	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.	
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	A Tintas Marilina, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.	
NOTA IMPORTANTE	A Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.	
(1)	Para saber disponibilidade de cores, consultar o Departamento Técnico.	
REVISÃO	JUNHO 2022	