

## TINTA BULLDOG AC – 432830...G

### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Tinta de qualidade, baseada numa dispersão aquosa, pigmentos e cargas seleccionadas.

### SEGMENTO DE MERCADO

Tinta aquosa para construção civil.

### UTILIZAÇÃO PREVISTA

Pintura de paredes e tectos	<b>Interior</b>	Adequado
	<b>Exterior</b>	Não adequado

### PROPRIEDADES

- ✓ Fácil aplicação
- ✓ Bom rendimento
- ✓ Acabamento acetinado

### SUBSTRATOS

- Reboco de cimento
- Fibrocimento
- Gesso projectado
- Gesso cartonado

### EMBALAGENS DE FORNECIMENTO

5 e 15 litros.

### ESTABILIDADE / VALIDADE

2 anos em embalagens de origem, ao abrigo do frio e calor intensos.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (relativas à cor Branco)

<b>NÚMERO DE COMPONENTES</b>	1 componente
<b>COR</b>	Branco
<b>ACABAMENTO</b>	Acetinado
<b>VISCOSIDADE (20°C)</b>	95±3 KU
<b>MASSA VOLÚMICA (20°C)</b>	1,22±0,05
<b>BRILHO (60°, EM VIDRO)</b>	18± 3
<b>TEOR DE SÓLIDOS</b>	Ca. 30%, em volume
<b>COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV)</b>	Limite da EU para este produto (cat. A/a): 30 g/l (2010) Contém no máximo 30 g/l.  Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador.
<b>PONTO DE INFLAMAÇÃO</b>	Não inflamável
<b>SECAGEM (20°C, 60% H.R.)</b>	Superficial: 1 hora Entre demãos: 4 a 6 horas  Dependendo da temperatura, absorção do suporte e das condições ambientais, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
<b>RENDIMENTO PRÁTICO</b>	12 a 14 m <sup>2</sup> /litro/demão, variável com a porosidade do suporte e com as condições de aplicação.

**TINTA BULLDOG AC – 432830...G****PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE**

✓ **Superfícies novas:**  
- Aplicar uma demão de primário adequado. Deixar secar durante 4-6 horas.

✓ **Repintura de superfícies:**  
- Efectuar uma limpeza cuidadosa retirando a tinta velha não aderente com uma espátula.  
- Se necessário, desinfectar a superfície para eliminação dos fungos.  
- Reparar as fissuras e zonas danificadas.  
- Aplicar uma demão de primário adequado.

**Nota:** Alguns tipos de gessos projectados são superfícies bastante heterogéneas pelo que a escolha do primário a utilizar poderá ter que ser feita através de ensaios de compatibilidade.

**SEGURANÇA E AMBIENTE**

Esta preparação não está classificada como perigosa para a saúde.

Reciclar ou eliminar de acordo com a legislação em vigor, de preferência por um colector ou por uma empresa especializada.

Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, nem proceder à sua eliminação no ambiente.

Manter afastado do alcance das crianças.

Para mais informações, recomenda-se a consulta da Ficha de Dados de Segurança do produto.

**DADOS PARA APLICAÇÃO**

<b>CONDIÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO</b>	Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de orvalho. Não aplicar em superfícies demasiado quentes.
<b>FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO</b>	Rolo, trincha ou pistola airless.
<b>DILUIÇÃO</b>	Água. 1ª demão: 10-15% 2ª e 3ª demãos: 10%
<b>INTERVALO ENTRE DEMÃOS</b>	4 a 6 horas.

**LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

A Tintas Marilina, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

**REVISÃO**

MARÇO 2018

**MODO DE APLICAÇÃO**

- Aplicar 1ª demão de TINTA BULLDOG AC, diluída 10 a 15% com água; deixar secar 3 a 5 horas entre demãos.

- Aplicar 2ª e 3ª demãos, diluída 10 % com água.

**LIMPEZA DAS FERRAMENTAS**

A limpeza das ferramentas deve ser efectuada imediatamente após a aplicação, com água.