

VERNIZ BULLDOG SUPER – 1101000013G

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Verniz formulado à base de resina alquídica longa, uretanada, solventes e aditivos protectores de filme.

SEGMENTO DE MERCADO

Verniz para construção civil.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Indicado para proteger e embelezar elementos de madeira no exterior, tais como portas, janelas, portadas, etc. Pode ser utilizado para repintar superfícies anteriormente pintadas com outros vernizes.	Interior	Adequado
	Exterior	Adequado

PROPRIEDADES

- ✓ Excelente poder de impregnação
- ✓ Boa resistência aos raios UV
- ✓ Boa elasticidade que permite acompanhar os movimentos naturais da madeira.
- ✓ Aspecto brilhante, confere excelente acabamento decorativo.

SUBSTRATOS

- Madeira nova ou com verniz velho.

EMBALAGENS DE FORNECIMENTO

0,75 e 5 litros.

ESTABILIDADE / VALIDADE

1 ano em embalagens de origem, ao abrigo do frio e calor intensos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (relativas ao Incolor)

NÚMERO DE COMPONENTES	1 componente
COR	Incolor
ACABAMENTO	Brilhante
VISCOSIDADE (20°)	130±10" (DIN 4)
MASSA VOLUMICA (20°C)	0,93±0,02
BRILHO (60°, EM VIDRO, APÓS 24 HORAS)	> 90 U.B.
TEOR DE SÓLIDOS	Ca. 50%, em volume
COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV)	Limite da EU para este produto (cat. A/e): 400 g/l (2010) Contém no máximo 400 g/l. Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efectuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador.
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Entre 23°C e 55°C
SECAGEM (20°C, 60% H.R.)	Superficial: 6 horas Entre demãos: 24 horas
	Dependendo da temperatura, absorção do suporte e das condições ambientais, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
RENDIMENTO PRÁTICO	10-12m ² /litro/demão, variável com a porosidade do suporte e com as condições de aplicação.

VERNIZ BULLDOG SUPER – 1101000013G

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Madeira nova

- Lixar a madeira com lixa de grão médio (nº 120 ou 150), no sentido das fibras para retirar as imperfeições de maior dimensão; Bolear as arestas vivas.
- Limpar as poeiras da lixagem com um espanador ou aspirador.

Madeira previamente envernizada

- Remover o verniz velho não aderente com lixa, raspador, escova de latão ou esfregão de palha-de-aço. Bolear as arestas.
- Limpar as poeiras da limpeza com um espanador ou aspirador.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Utilizar EPI adequado e aplicar o produto apenas em espaços bem ventilados.

Reciclar ou eliminar de acordo com a legislação em vigor, de preferência por um colector ou por uma empresa especializada.

Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, nem proceder à sua eliminação no ambiente.

Manter afastado do alcance das crianças.

Para mais informações, recomenda-se a consulta da Ficha de Dados de Segurança do produto.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Tintas MARILINA, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

DADOS PARA APLICAÇÃO

CONDIÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO	Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de orvalho. Não aplicar em superfícies demasiado quentes.
FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO	Trincha ou rolo.
DILUIÇÃO	DILUENTE SINTEL 5%
INTERVALO ENTRE DEMÃOS	24 horas.

REVISÃO

MARÇO 2018

MODO DE APLICAÇÃO

- Aplicação de 1 demão de **VERNIZ BULLDOG SUPER**.

- Efectuar manutenção regular ao fim de 12 meses (ou menos, dependendo da agressividade do meio ambiente e da exposição da madeira), com limpeza da superfície e nova demão.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

A limpeza das ferramentas deve ser efectuada imediatamente após a aplicação, com Diluente Sintel, Diluente Celuloso ou Diluente de Limpeza.